

## 1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

# HS-LACQUER VIKTOR 41

термосвариваемый лак на алюминиевую фольгу

## 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, [www.viktorlac.com](http://www.viktorlac.com)

## 3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Термосвариваемый лак для алюминиевой фольги.

<i>Свариваемость с материалами:</i>	ПС (PS), ПВХ (PVC), АПЕТ (APET)
<i>Рекомендуемое количество нанесения:</i>	5 - 7 г/м <sup>2</sup> сухой плёнки
<i>Рекомендуемый способ нанесения:</i>	семифлексопечать, глубокая печать
<i>Обычная вязкость при печати:</i>	15 – 30 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Рекомендуемое разбавление и чистка:</i>	этилацетат, метилетилкетон
<i>Рекомендуемые условия сушки:</i>	130 - 170°C / 6 - 10 сек. Условия сушки зависимые на скорости машины. На определение соотношения скорость – температура влияет ряд факторов (количество наносимого лака, концентрация пар, температурная характеристика установки зон сушения, скорость течения воздуха, влажность воздуха, и т.д.). Рекомендуем провести пробы и измерить содержание остаточных растворителей.
<i>Перемешивание:</i>	при долговременной нагрузке надо лак перед применением основательно перемешать!
<i>Гарантний срок:</i>	6 месяцев при выполнении условий хранения

## 4. СОСТАВ

<i>Вязущее вещество:</i>	акрилатовый сополимер
<i>Растворители:</i>	этилацетат, метилетилкетон
<i>Примеси:</i>	смягчители и примеси для адгезии

## 5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

<i>Состояние и цвет:</i>	безцветная, прозрачная или слегка опалесцентная жидкость
<i>Сухой остаток:</i>	27 ± 2 % гм. (105°C / 1ч) – по договору возможно изготовить концентрат с высшим параметром
<i>Вязкость:</i>	25 – 45 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Удельная плотность:</i>	0,93 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

## 6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (ЕС) Но.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (ЕС) Но.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Сильно горючая жидкость, опасность воспламенения и взрыва паров.

Вещество воспаляет глаза, слизистую оболочку и дыхательные пути. Не допускать контакта с теплом, открытым огнём, электрическим разрядом, редуccionными и оксидными реактивами и т.д.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

## 7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется поступать в соответствии с предписаниями для горючих жидкостей. Обеспечить проветривание. Не допускать контакта с глазами и кожей тела. Придерживаться обычных правил обращения с химикатами. Складиловать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях, на основании предписаний для горючих жидкостей. Складиловать в закрытых упаковках – хранить перед воздушной влажностью. Не складиловать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением. Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом « техническом листе », соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа. Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на [www.viktortrade.eu](http://www.viktortrade.eu).

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезией рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.

