

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## 1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

# PRIMER VIKTOR 430

покровный и защитный лак

## 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, [www.viktorlac.com](http://www.viktorlac.com)

## 3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Покровный и защитный лак для алюминиевой фольги.

*Рекомендуемое количество нанесения:* 0,5 – 1,5 г/м<sup>2</sup> сухой плёнки

*Рекомендуемый способ нанесения:* семифлексопечать, глубокая печать

*Обычная вязкость при печати:* 15 – 30 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)

*Рекомендуемое разбавление и чистка:* этилацетат, метилетилкетон

*Рекомендуемые условия сушки:* 100 - 150°C / 6 - 10 сек. Условия сушки зависимые на скорости машины. На определение соотношения скорость – температура влияет ряд факторов (количество наносимого лака, концентрация пар, температурная характеристика установки зон сушения, скорость течения воздуха, влажность воздуха, и т.д.). Рекомендуем провести пробы и измерить содержание остаточных растворителей.

*Перемешивание:* при долговременной нагрузке надо лак перед применением основательно перемешать!

*Гарантный срок:* 9 месяцев при выполнении условий хранения

## 4. СОСТАВ

*Вязущее вещество:* нитроцеллюлоза

*Растворители:* этилацетат, ацетон

*Примеси:* смягчители и примеси для повышения адгезии, разлития или матовости

## 5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

*Состояние и цвет:* желтоватая прозрачная или немного опалесцентная жидкость

*Сухой остаток:* 24 ± 2 % гм. (105°C / 1ч) – по договору возможно изготовить концентрат с высшим параметром

*Вязкость:* 30 – 45 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)

*Удельная плотность:* 0,96 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

## 6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (ЕС) No.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (ЕС) No.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Сильно горячая жидкость, опасность воспламенения и взрыва паров.

Вещество воспаляет глаза, слизистую оболочку и дыхательные пути. Не допускать контакта с теплом, открытым огнём, электрическим разрядом, редуцированными и окисными реактивами и т.д.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

## 7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется поступать в соответствии с предписаниями для горючих жидкостей. Обеспечить проветривание. Не допускать контакта с глазами и кожей тела. Придерживаться обычных правил обращения с химикатами. Складевать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях, на основании предписаний для горючих жидкостей. Складевать в закрытых упаковках – хранить перед воздушной влажностью. Не складевать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением. Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом «техническом листе», соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа.

Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на [www.viktorlac.com](http://www.viktorlac.com).

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезией рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.

