

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## 1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

# HS-LACQUER VIKTOR 70

термосвариваемый лак на алюминиевую фольгу для упаковки плавленных сыров

## 2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, [www.viktorlac.com](http://www.viktorlac.com)

## 3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Термопластический лак, сваривающийся под действием тепла упакованного продукта. Используется к производству фольги, предназначенной для упаковки плавленных сыров.

<i>Свариваемость с материалами:</i>	Сваривает лак к лаку. Стандартная температура активации 75 - 80°C (можно ей регулировать по требностям заказчика)
<i>Рекомендуемое количество нанесения:</i>	4 - 6 г/м <sup>2</sup> сухой плёнки
<i>Рекомендуемый способ нанесения:</i>	семифлексопечать, глубокая печать
<i>Обычная вязкость при печати:</i>	24 – 30 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Рекомендуемое разбавление и чистка:</i>	этилацетат, метилетилкетон
<i>Рекомендуемые условия сушки:</i>	При сушке этого лака нужно работать осторожно. Лак есть чувствительный к термическому перенапряжению. Когда есть перенапряжение безосновательно высокое, случается миграция пластификаторов на поверхность лака. Это может приносить проблемы с блокированием фольги. Нужно найти оптимальные условия сушки. На определение соотношения скорость – температура влияет ряд факторов (количество наносимого лака, скорость течения воздуха, влажность воздуха, и т.д.). Параметры сушки также влияют на адгезию лака по отношению к наносимой базовой поверхности. Поэтому есть хорошо придерживаться рекомендаций и поэтому мы рекомендуем провести пробы.
<i>Перемешивание:</i>	лак есть нужно всегда перед использованием основательно перемешать и во время работы держать гомогенным!
<i>Гарантный срок:</i>	6 месяцев при выполнении условий хранения

## 4. СОСТАВ

<i>Вязущее вещество:</i>	виниловые сополимеры
<i>Растворители:</i>	этилацетат, метилетилкетон
<i>Примеси:</i>	пластификаторы

## 5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

<i>Состояние и цвет:</i>	бесцветная, прозрачная или слегка опалесцентная жидкость
<i>Сухой остаток:</i>	25 ± 2 % гм. (105°C / 1ч) – по договору возможно изготовить концентрат с высшим параметром
<i>Вязкость:</i>	20 – 40 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
<i>Удельная плотность:</i>	0,98 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

## 6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (ЕС) No.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (ЕС) No.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Сильно горячая жидкость, опасность воспламенения и взрыва паров.

Вещество воспаляет глаза, слизистую оболочку и дыхательные пути. Не допускать контакта с теплом, открытым огнём, электрическим разрядом, редуцированными и оксидными реактивами и т.д.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

## 7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется поступать в соответствии с предписаниями для горючих жидкостей. Обеспечить проветривание. Не допускать контакта с глазами и кожей тела. Придерживаться обычных правил обращения с химикатами. Складевать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях, на основании предписаний для горючих жидкостей. Складевать в закрытых упаковках – хранить перед воздушной влажностей. Не складевать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением. Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом « техническом листе », соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа.  
Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на [www.viktorlac.com](http://www.viktorlac.com).

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезией рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.