

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

HS-LACQUER VIKTOR 83

термосвариваемый лак на алюминиевую фольгу и ПЭТ плёнку

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, www.viktorlac.com

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Универсальный термопластичный свариваемый лак на РЕТ и алюминиевую фольгу. Несодержает ПВХ.

Свариваемость с материалами: ПП (PP), ПС (PS), ПЕ (PE), [ПВХ (PVC), АПЕТ (APET)], ПЛА (PLA)

Рекомендуемое количество нанесения: 5 - 7 г/м² сухой плёнки

Рекомендуемый способ нанесения: семифлексопечать, глубокая печать

Обычная вязкость при печати: 15 – 30 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)

Рекомендуемое разбавление и чистка: этилацетат, метилитилкетон

Рекомендуемые условия сушки: 130 - 170°C / 6 - 10 сек. Условия сушки зависимые на скорости машины. На определение соотношения скорость – температура влияет ряд факторов (количество наносимого лака, концентрация пар, температурная характеристика установки зон сушки, скорость течения воздуха, влажность воздуха, и т.д.). Рекомендуем провести пробы и измерить содержание остаточных растворителей.

Перемешивание: лак есть нужно всегда перед использованием основательно перемешать и во время работы держать гомогенным!

Гарантный срок: 12 месяцев при выполнении условий хранения

4. СОСТАВ

Вяжущее вещество: термопластичные эластомеры, синтетические смолы

Расторвители: метилитилкетон, исопропилацетат, циклохексан, деароматизированный бензин

Примеси: примеси против блокированию, заполнители

5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Состояние и цвет: жидкость молочного вида

Сухой остаток: 33 ± 2 % гм. (105°C / 14) – по договоре возможно изготовить концентрат с высшим параметром

Вязкость: 30 – 50 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)

Удельная плотность: 0,96 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (EC) №.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (EC) №.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Сильно горючая жидкость, опасность воспламенения и взрыва паров.

Вещество воспаляет глаза, слизистую оболочку и дыхательные пути. Не допускать контакта с теплом, открытым огнём, электрическим разрядом, редукционными и оксидными реактивами и т.д.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется поступать в соответствии с предписаниями для горючих жидкостей. Обеспечить проветривание.

Не допускать контакта с глазами и кожей тела. Придерживаться обычных правил обращения с химикатами .

Складировать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях, на основании предписаний для горючих жидкостей. Складировать в закрытых упаковках – хранить перед воздушной влажностей. Не складировать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением. Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом « техническом листе », соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа.

Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на www.viktorlac.com.

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезией рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.