

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

1. ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

HS-LACQUER VIKTOR 94

термосвариваемый лак на аллюминиевую фольгу, ПЭТ и бумага/метПЭТ плёнку

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО „ВИКТОР Лаки“ (VIKTOR Lacquers, Ltd.), ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, CZ-592 31 Нове Место на Мораве (Nove Mesto na Morave), У Ятек. (U Jatek) 1551, тел.: + 420 566 618 550, www.viktorlac.com

3. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Универсальный термопластичный свариваемый лак на РЭТ, алюминиевую фольгу и бумага/метПЭТ плёнки. Несодергает ПВХ. Частично прозрачный.

Свариваемость с материалами:	ПС (PS), ПВХ (PVC), ПЛА (PLA), АПЭТ (APET) и епокси или полиефирные сетчатые лаки
Рекомендуемое количество нанесения:	4 - 7 г/м ² сухой плёнки
Рекомендуемый способ нанесения:	семифлексопечать, глубокая печать
Обычная вязкость при печати:	15 – 30 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
Рекомендуемое разбавление и чистка:	етилацетат, метилетилкетон
Рекомендуемые условия сушки:	130 - 170°C / 6 - 10 сек. Условия сушки зависимые на скорости машины. На определение соотношения скорость – температура влияет ряд факторов (количество наносимого лака, концентрация пар, температурная характеристика установки зон сушения, скорость течения воздуха, влажность воздуха, и т.д.). Рекомендуем провести пробы и измерить содержание остаточных растворителей.
Перемешивание:	лак есть нужно всегда перед использованием основательно перемешать и во время работы держать гомогенным!
Гарантный срок:	9 месяцев при выполнении условий хранения

4. СОСТАВ

Вяжущее вещество:	термопластичные сополимеры, полиолефины и акрилатовые эфиры в эмульсии
Растворители:	пропылацетат, этилацетат, циклохексан
Примеси:	примеси против блокированию

5. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ

Состояние и цвет:	жидкость молочного вида
Сухой остаток:	33 ± 2 % гм. (105°C / 1ч) – по договоре возможно изготовить концентрат с высшим параметром
Вязкость:	35 – 55 с (Ø4 стакан Форда / 20°C)
Удельная плотность:	0,97 ± 0,03 г / мл (пикнометр / 20°C)

Остальные физические и химические параметры приведены в документе «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Гигиенические свойства лака соответствуют с законодательными требованиями на продукты определённые для контакта с пищевыми продуктами и пищей по постановлений Европейского парламента и совета (EC) №.1935/2004 (on materials and articles intended to come into contact with food) и (EC) №.10/2011 (on plastic materials and articles intended to come into contact with food).

Сильно горючая жидкость, опасность воспламенения и взрыва паров.

Вещество воспаляет глаза, слизистую оболочку и дыхательные пути. Не допускать контакта с теплом, открытым огнём, электрическим разрядом, редукционными и оксидными реактивами и т.д.

Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ» и «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСВИЯ».

7. МАНИПУЛЯЦИИ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Рекомендуется поступать в соответствии с предписаниями для горючих жидкостей. Обеспечить проветривание. Не допускать контакта с глазами и кожей тела. Придерживаться обычных правил обращения с химикатами . Складировать в холодных, сухих, проветриваемых помещениях, на основании предписаний для горючих жидкостей. Складировать в закрытых упаковках – хранить перед воздушной влажностей. Не складировать вместе с продуктами питания. Хранить перед УВ излучением. Дальнейшие инструкции описаны в документах «ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ».

Информация, содержащаяся в этом « техническом листе », соответствует нашим сведениям об этой продукции на момент выдачи этого документа.

Приведенные здесь данные не относятся к другим лакам. Более информации на www.viktorlac.com.

Компания ВИКТОР трейд, зао не несет ответственность за убытки, причиненные неудачным применением продукта.

С целью предупреждения претезией рекомендуем заранее серьезно протестировать образцы всех материалов.